



PARALIMNITIKO

ΕΤΟΙΜΟ ΣΠΡΙΤΣ

Το **PARALIMNITIKO ΕΤΟΙΜΟ ΣΠΡΙΤΣ** είναι προαναμειγμένο διακοσμητικό επίχρισμα με βάση το λευκό τσιμέντο, την άσπρη σκόνη και τα διάφορα χημικά πρόσμεικτα. Ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες, ως επίχρισμα πάνω σε σοβατισμένες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι , συμπαγές, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια ή τυχόν παλιά επιχρίσματα, χρώματα κτλ και να διαβρέχεται επιμελώς.

Προετοιμασία μείγματος: Αναμείξτε 25 kg PARALIMNITIKO ΕΤΟΙΜΟ SPRITS με την ανάλογη ποσότητα νερού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ρευστότητα (ενδεικτικά 8-9 L καθαρό νερό). Η ανάμειξη γίνεται με μπετονιέρα ή με ηλεκτρικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές, μέχρι το υλικό να γίνει ομοιογενές. Συστήνεται το υλικό, μετά την ανάμειξη, να αφήνεται σε ηρεμία για περίπου 5 λεπτά και να γίνεται και πάλι ανάμειξη. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για τουλάχιστον 2-3 ώρες, ενώ συνιστάται η περιοδική ανάδυσή του χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται με εκτοξευτήρα σπρίτς ως "πεταχτό" ή με πιστόλες αέρος σπρίτς.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +35°C

Κατανάλωση: 5-6 kg/m² αναλόγως επιφάνειας και πάχους εφαρμογής.

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθώς και τυχόν λεκέδες πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθήκευση: Όλα τα προϊόντα που έχουν σαν βάση το τσιμέντο πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους, μακριά από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, για αποφυγή αλλοίωσης του υλικού. Ο χρόνος αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

Προσδιορισμός προϊόντος	
Τύπος	Τσιμεντοειδής κονία
Χρώμα	Λευκό / Μπέζ
Μέγιστη διάμετρος κόκκου	<2.5 mm
Φαινόμενο Βάρος ξηρού κονιάματος	1.5 kg/lt
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά	100%
Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	ΟΧΙ
Στοιχεία χρήσης	
Σχέση ανάμειξης	25kg Σκόνης με περίπου 8-9lt. νερό
ρΗ μείγματος	>10
Ζωή στον κουβά	2-3 ώρες / ανάδευση ανά 1 ώρα
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C - +35 °C
Πάχος τοποθέτησης/στρώσης	4-6mm
Κατανάλωση	5-6 kg/m ² αναλόγως χρήσεως/επιφάνειας

Σημείωση:

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.