



## Color & Plaster Primer

### ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

**ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER** - λευκό ακρυλικό αστάρι νερού (που μπορεί να χρωματιστεί). Κατάλληλο για το αστάρωμα και την απομόνωση ρύπων και λεκέδων στη τοιχοποιία από υπολείμματα μούχλας, καπνιάς, καυσαερίων, νικοτίνης κ.α. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για μπογιά και παστώδη σοβά (λείο ή γραφιάτο). Εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες και βελτιώνει την εμφάνιση, τη καλυπτικότητα, τη πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος και του σοβά.

#### Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από σκόνες, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Πιθανές φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το αστάρωμα της επιφάνειας με το ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

**Αποθήκευση:** 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία κτλ..

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Εργαλεία Εφαρμογής	Αναδεύστε καλά πριν την εφαρμογή. Ρολό ή βούρτσα
Χρόνος στεγνώματος	30-60min αναλόγως καιρικών συνθηκών και απορροφητικότητας
Ιξώδες	95±5 KU
pH	8.5-9
Χρόνος επικάλυψης με μπογιά ή παστώδη σοβά	4 – 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών
Κατανάλωση	8 - 10 m <sup>2</sup> /L, χωρίς αραίωση, για μια στρώση, αναλόγως απορροφητικότητας της επιφάνειας
Συνθήκες	Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες +5 °C - +35 °C. Αποφεύγουμε την εφαρμογή σε υψηλές ηλιοφάνειες και θερμοκρασίες και σε ζεστό άνεμο

✓ Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

**ΧΡΩΜΑ**  
Λευκό ή  
Έγχρωμο

**ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.**  
 1lt     10lt  
 5lt     15lt

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΙΚΑΤΑΛΟΓΟΥ**  
**P015 P017**  
**P016 P018**

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Ζ "Αστάρια", Τύπος Υ): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 15 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).