

Semi - Matt



Elastomeric

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Άριστης ποιότητας ακρυλικό ελαστομερές χρώμα καθέτων επιφανειών με βάση 100% ακρυλικές UV-αλληλοδικοτυούμενες ρητίνες. Εφαρμόζεται σε νέες ή κατάλληλα προετοιμασμένες βαμμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π. Κατάλληλο επίσης ως βαφή σε εξωτερικής θερμομόνωση. Προσφέρει άψογη τελική επιφάνεια με ικανότητα διαπνοής και εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες και το παραθαλάσσιο περιβάλλον. Παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές και καλύπτει τέλεια μικρορωγμές και τριχοειδή της επιφάνειας ενώ παράλληλα προστατεύει από μελλοντική επανεμφάνισή τους. Η τελική επιφάνεια και οι ζωντανές αποχρώσεις παραμένουν αμετάβλητες για χρόνια, χωρίς σημάδια και ίχνη βροχής.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται, χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό στάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

100% Acrylic UV Crosslinkable Resins

- ✓ Τέλεια κάλυψη μικρορωγμών.
- ✓ Εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: "Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων", Τύπος Υ): 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 23 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 3 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 2-3 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 6-8 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.
Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	100% Ακρυλική
Στιλπνότητα	< 5 μονάδες @ 60°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	110 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.5 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-8.9
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	OXI

Κατανάλωση: 10-12 m²/ L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά · Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα · Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά · Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή · Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού · Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Λευκό	<input type="checkbox"/> 1lt	M001
	<input type="checkbox"/> 3lt	M002
	<input type="checkbox"/> 9lt	M003
	<input type="checkbox"/> 15lt	M004

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.