

Matt



Oceanic

100 % ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, ισχυρή πρόσφυση, και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Εφαρμόζεται σε καινούργιες ή ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δημιουργώντας άψογο matt φινίρισμα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βάψιμο εξωτερικών επιφανειών, επιτρέποντας τη διαπνοή των κτιρίων.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

- ✓ Αναλλοίωτες αποχρώσεις
- ✓ Διαπνοή της επιφάνειας
- ✓ Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία A/a: "Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές", Τύπος Y): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 1-2 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.

Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	100% Ακρυλική
Στιλνότητα	Επίπεδο, 2.5 @ 85°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	105 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.4 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-8.9
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	Non-Flammable

Κατανάλωση: 10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά · Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα · Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά · Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή · Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού · Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρωματίζεται σε απεριόριστη γκάμα αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού 'Colormix' της GLOBUS COLORS.

***Διατίθεται και με αντιμυκηλική προστασία**

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
<input type="checkbox"/> 1lt	M005
<input type="checkbox"/> 3lt	M006
<input type="checkbox"/> 9lt	M007
<input type="checkbox"/> 15lt	M008