

Epoxy
Primer



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

EPOXY PRIMER – υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό και την επιφανειακή σταθεροποίηση και στεγανοποίηση επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης, που τρίβονται και σκονίζονται όπως παλιό και νέο σκυρόδεμα, δάπεδα βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων κ.α Αποτελεί απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών (EPOXY FLOOR PAINT).

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του υποστρώματος: Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απόλυτα στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια.

Προετοιμασία του μίγματος

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β (σκληρυντής) στο δοχείο Α και αναδεύουμε για τουλάχιστον 2 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μίγματος.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή του μείγματος γίνεται σε μια στρώση, με ρολό ή βούρτσα.

Παρατηρήσεις!

- Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους.
- Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Αποθήκευση

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	A – Εποξειδική Ρητίνη B - Σκληρυντής
Απόχρωση	Διάφανο
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Αναλογία ανάμειξης (A:B)	Προκαθορισμένη – 100:55 κατά βάρος
Ειδικό βάρος μίγματος	1.05±0.05kg/L
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10 °C - +35 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	Περίπου 40-50 λεπτά 23 °C
Χρόνος στεγνώματος	24 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος

Συσκευασία

Δοχείο 1kg (A: 0.65kg, B: 0.35kg) / Δοχείο 5kg (A: 3.2kg, B: 1.8kg)

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.

1kg

5kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

E001

E002

Σημείωση:

Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυούμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.