

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



GLOBUS
COLORS

Η νέα άνοιξη στο χρώμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ	1-8
- Elatomeric	1-2
- Pacific	3-4
- Oceanic	5-6
- Save In	7-8
 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ	 9-12
- Hydro Varnish	9-10
- Aqua Enamel	11-12
 ΕΠΟΞΕΙΚΑ	 13-18
-Epoxy Primer	13-14
-Epoxy Liquid Glass	15-16
- Epoxy Floor Paint	17-18
 ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ & ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ	 19-23
- Acrylic Plaster Silicone	19-20
- UV Thermal Silicone Plus	21-22
- Color & Plaster Primer	23

Έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή λαθών και παραλήψεων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του καταλόγου.

Σε περίπτωση που υπάρξουν λάθη στις τιμές ή αλλού μετά την εκτύπωση,

η εταιρία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη και δεν μπορεί να κριθεί υπόλογη για τυχόν παραλήψεις.

Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές.

Semi - Matt

Elastomeric



ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Άριστης ποιότητας ακρυλικό ελαστομερές χρώμα καθέτων επιφανειών με βάση 100% ακρυλικές UV-αλληλοδικοτυούμενες ρητίνες. Εφαρμόζεται σε νέες ή κατάλληλα προετοιμασμένες βαμμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π. Κατάλληλο επίσης ως βαφή σε εξωτερικής θερμομόνωση. Προσφέρει άψογη τελική επιφάνεια με ικανότητα διαπνοής και εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες και το παραθαλάσσιο περιβάλλον. Παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές και καλύπτει τέλεια μικρορωγμές και τριχοειδή της επιφάνειας ενώ παράλληλα προστατεύει από μελλοντική επανεμφάνιση τους. Η τελική επιφάνεια και οι ζωντανές αποχρώσεις παραμένουν αμετάβλητες για χρόνια, χωρίς σημάδια και ίχνη βροχής.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται, χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό στάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

100% Acrylic UV Crosslinkable Resins

- ✓ Τέλεια κάλυψη μικρορωγμών.
- ✓ Εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ: "Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων", Τύπος Υ): 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 23 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 3 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 2-3 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 6-8 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.
Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.	
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	100% Ακρυλική
Στιλπνότητα	< 5 μονάδες @ 60°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	110 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.5 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-8.9
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	OXI

Κατανάλωση: 10-12 m²/ L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά · Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα · Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά · Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή · Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού · Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Λευκό	☐ 1lt	M001
	☐ 3lt	M002
	☐ 9lt	M003
	☐ 15lt	M004

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.

Matt

Pacific



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης. Εφαρμόζεται σε καινούργιες ή ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές στεγασμένες επιφάνειες δημιουργώντας άψογο matt φινίρισμα. Προσφέρει υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα και υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Απλώνει ομοιόμορφα, δίνοντας μία άψογη και λεία ματ επιφάνεια, που καλύπτει αποτελεσματικά μικρές ατέλειες της επιφάνειας. Είναι χαμηλής οσμής κατά και μετά την εφαρμογή.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

- ✓ Υψηλή Ποιότητα
- ✓ Εξαιρετική Κάλυψη
- ✓ Εύκολη Εφαρμογή
- ✓ Χαμηλή Οσμή

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: "Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές", Τύπος Υ): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 1-2 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.

Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Ματ, 3.5 @ 85°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	105 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.45 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-8.9
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	ΟΧΙ

Κατανάλωση: 10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά · Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα · Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά · Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή · Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού · Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρωματίζεται σε απεριόριστη γκάμα αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού 'Colormix' της GLOBUS COLORS.

***Διατίθεται και με αντιμυκηλική προστασία**

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 1lt	M009
☐ 3lt	M010
☐ 9lt	M011
☐ 15lt	M012

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAMPITTAKIS & SONS LTD.

Matt

Oceanic



100 % ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, ισχυρή πρόσφυση, και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τον χρόνο. Εφαρμόζεται σε καινούργιες ή ήδη βαμμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δημιουργώντας άψογο matt φινίρισμα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βάψιμο εξωτερικών επιφανειών, επιτρέποντας τη διαπνοή των κτιρίων.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

- ✓ Αναλλοίωτες αποχρώσεις
- ✓ Διαπνοή της επιφάνειας
- ✓ Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία A/a: "Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές", Τύπος Υ): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 1-2 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.

Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	100% Ακρυλική
Στιλπνότητα	Επίπεδο, 2.5 @ 85°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	105 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.4 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-8.9
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	Non-Flammable

Κατανάλωση: 10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά · Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων · Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα · Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυνθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά · Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή · Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή · Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού · Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρωματίζεται σε απεριόριστη γκάμα αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού 'Colormix' της GLOBUS COLORS.

***Διατίθεται και με αντιμυκηλική προστασία**

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 1lt	M005
☐ 3lt	M006
☐ 9lt	M007
☐ 15lt	M008

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.

Πλαστικό - Matt

Save In



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Καλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς να πιτσιλάει και είναι πρακτικά άοσμο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες χαρίζοντας ένα απόλυτα λευκό πλαστικό matt φινίρισμα. Αποτελεί ιδανική οικονομική λύση για επιφάνειες που βάφονται συχνά, όπως δημόσια κτήρια, σχολεία, ξενοδοχεία και αποθήκες.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα των επιφανειών, όπου απαιτείται χρησιμοποιείται PARALIMNITIKO FLASHELASTIC SPA χονδρόκοκκη/ψιλόκοκκη. Παλιές επιφάνειες ασταρώνονται με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ενώ καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

- ✓ Οικονομική λύση για συχνό βάψιμο
- ✓ Τέλεια Κάλυψη
- ✓ Χαμηλή Οσμή

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: "Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές", Τύπος Υ): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάδευση	Ελαφρώς πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-10% καθαρό νερό.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή airless
Αριθμός στρώσεων	Τουλάχιστον 2 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 1-2 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.
Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.	

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στιλπνότητα	<5 μονάδα @ 60°
Τρόπος Στεγνώματος	Εξάτμιση
Ιξώδες	110 ± 5 KU
Ειδικό βάρος μείγματος	1.55 ± 0.05 g/ml
pH	8.5-9.5
Τοξικότητα / Ευφλεκτικότητα	ΟΧΙ

Κατανάλωση: 10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση: Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων: Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας: Μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

***Διατίθεται και με αντιμυκηλική προστασία**

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 1lt	M013
☐ 3lt	M014
☐ 9lt	M015
☐ 15lt	M016

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.

Hydro Varnish



Εσωτερική /
εξωτερική χρήση

Ευκολία εφαρμογής

Ισχυρή πρόσφυση

Προστασία μακράς
διάρκειας

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

Προστατευτικό και διακοσμητικό Υβριδικό (ακρυλικό-πολυουρεθανικό) βερνίκι νερού, κατάλληλο για εσωτερικές αλλά και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 επιλεγμένες αποχρώσεις. Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα επιτρέποντας του όμως συγχρόνως να διαπνέει και το προστατεύει από την υγρασία και την UV ακτινοβολία.

Απόδοση

10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα και τις συνθήκες βαφής.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή σαθρές βαφές. Οι ξύλινες επιφάνειες τρίβονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο και έπειτα πρέπει να απομακρύνεται τη σκόνη που έχει δημιουργηθεί από το τρίψιμο.

Αποθήκευση

Αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Χρώματα Εσωτερικών/Εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο (Κατηγορία Α/δ, Τύπος Υ).

Οριακή τιμή φάσης I (2007): 150 g/L Οριακή τιμή φάσης II (2010): 130 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση < 40 g/L

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Ανάδευση	Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση.
Αραίωση	0-20% νερό, αναλόγως των εργαλείων εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσετε.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή με πιστόλι.
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 2-3 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 8-10 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 65%.
Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.	

Καθαρισμός Εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας

Μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου, καθώς και από τον αριθμό στρώσεων .

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 0.75lt	M020
☐ 2.5lt	M021
☐ 4lt	M022

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD.

Aqua Enamel



Εσωτερική /
εξωτερική χρήση

Ευκολία εφαρμογής

Ισχυρή πρόσφυση

Προστασία μακράς
διάρκειας

Υψηλή αντοχή στο
κιτρίνισμα

Υψηλή ελαστικότητα

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ

Υβριδική, ακρυλική-πολυουρεθανική ριπολίνη νερού, μεγάλης ελαστικότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, σοβά κ.λ.π. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα. Έχει εξαιρετική λευκότητα (στη λευκή απόχρωση), μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και άριστη πρόσφυση ακόμα και σε βαμμένες επιφάνειες (εφ'όσον έχουν ελαφρώς τριφτεί). Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή διότι δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορμαλδεΐδη.

Απόδοση:

10-12 m² / L ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η κατανάλωση μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με το υπόβαθρο, την απορροφητικότητα και τις συνθήκες βαφής.

Προετοιμασία επιφάνειας:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες, οξειδώσεις, μούχλα, λάδια ή σαθρές βαφές. Οι ξύλινες επιφάνειες αφού τριφτούν με κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρυνθούν οι σκόνες, ασταρώνονται με *velatura* νερού ή διαλύτη. Μετά από ελαφρύ ψιλό τρίψιμο είναι έτοιμες για βαφή. Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με ειδικό αστάρι μετάλλων νερού ή διαλύτη και μετά από ελαφρύ τρίψιμο είναι έτοιμες για βαφή. Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κ.λ.π, καθώς και οι σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με ALFALIQ PRIMER.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Χρώματα Εσωτερικών/Εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο (Κατηγορία Α/δ, Τύπος Υ).

Οριακή τιμή φάσης I (2007): 150 g/L Οριακή τιμή φάσης II (2010): 130 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση < 80 g/L

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Ανάδευση	Καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αραίωση	0-20% νερό, αναλόγως των εργαλείων εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσετε.
Εργαλεία Εφαρμογής	Ρολό, πινέλο ή με πιστόλι (μέχρι 20%).
Χρόνος στεγνώματος	- Επιφανειακά περίπου 2-3 ώρες. - Για επαναβαφή περίπου 6-8 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται αναλόγως καιρικών συνθηκών. Οι πληροφορίες αναφέρονται σε +25 °C και 50% RH)
Συνθήκες Εφαρμογής:	- Θερμοκρασία μεταξύ +10 °C και +35 °C - Υγρασία όχι πάνω από 80%.
Χρόνος προστασίας φρεσκοβαμμένης επιφάνειας από βροχή: τουλάχιστον 24 ώρες.	

Αποθήκευση:

Αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγανό μέρος προστατευόμενο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθαρισμός Εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό ή/και απορρυπαντικό διάλυμα αμέσως μετά την χρήση τους.

Οδηγίες Ασφαλείας:

Μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων. Να μην έρθει σε επαφή τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην αδειάζετε το υλικό στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

***Διατίθεται και με αντιμυκηλική προστασία.**

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 0.75lt	M017
☐ 2.5lt	M018
☐ 4lt	M019

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAMPITTAKIS & SONS LTD.

Epoxy Primer



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

EPOXY PRIMER – υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό και την επιφανειακή σταθεροποίηση και στεγανοποίηση επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης, που τρίβονται και σκονίζονται όπως παλιό και νέο σκυρόδεμα, δάπεδα βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων κ.α Αποτελεί απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών (EPOXY FLOOR PAINT).

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του υποστρώματος: Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απόλυτα στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια.

Προετοιμασία του μίγματος

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β (σκληρυντής) στο δοχείο Α και αναδεύουμε για τουλάχιστον 2 λεπτά με δρόπανο χαμηλών στροφών, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μίγματος.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή του μείγματος γίνεται σε μια στρώση, με ρολό ή βούρτσα.

Παρατηρήσεις!

- Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους.
- Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Αποθήκευση

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	A – Εποξειδική Ρητίνη B - Σκληρυντής
Απόχρωση	Διάφανο
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Αναλογία ανάμειξης (A:B)	Προκαθορισμένη – 100:55 κατά βάρος
Ειδικό βάρος μίγματος	1.05±0.05kg/L
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10 °C - +35 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	Περίπου 40-50 λεπτά 23 °C
Χρόνος στεγνώματος	24 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος

Συσκευασία

Δοχείο 1kg (A: 0.65kg, B: 0.35kg) / Δοχείο 5kg (A: 3.2kg, B: 1.8kg)

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.

- ☐ 1kg
☐ 5kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

E001
E002

Σημείωση:

Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

Epoxy Liquid Glass



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

EPOXY LIQUID GLASS – Ισχυρή, διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για τη δημιουργία διακοσμητικών επιφανειών εσωτερικών χώρων. Μετά τη σκλήρυνσή της σχηματίζεται τελική επιφάνεια μεγάλης διαύγειας, σαν γυαλί, με εξαιρετική μηχανική αντοχή, πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στα περισσότερα χημικά, τα οξέα, τα αλκάλια, το θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. Λόγω της μορφής του (υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως τελική διαφανής επικάλυψη σε πολλών ειδών υποστρώματα, όπως τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες, ξύλο, πέτρα κ.α.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό από σκόνες, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Οι αρμοί διαστολής καθαρίζονται προσεκτικά.

Προετοιμασία του μίγματος

Αδειάζουμε όλο το συστατικό Β (σκληρυντής) στο δοχείο με το συστατικό Α (ρητίνη). Αναδεύουμε για περίπου 5 λεπτά, χρησιμοποιώντας δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μίγματος. Κατά την ανάμειξη των 2 συστατικών θα πρέπει να προσέξουμε η ανάδευση να γίνεται 'ήρεμα' για να μην εγκλωβιστεί αέρας στη μάζα του και δημιουργηθούν φυσαλίδες.

Εφαρμογή

Σε διακοσμητικά δάπεδα: Μπορεί να εφαρμοστεί ως βερνίκι διακόσμησης και προστασίας επιφανειών από ξύλο, πηλό, κεραμικά, πέτρα, μπετόν κλπ., αρκεί να είναι καθαρά και απόλυτα στεγνά (το τσιμεντωειδές υπόστρωμα πρέπει να είναι επαρκώς ώριμο-28 ημέρες από την κατασκευή του). Εάν το υλικό χρησιμοποιηθεί ως βερνίκι ή επίστρωση δαπέδων και επιθυμείτε να ακολουθήσει και 2η στρώση, αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός του χρόνου στεγνώματος της 1ης. Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να τριφτεί η 1η στρώση για να φύγει η γυαλάδα της, να απομακρύνετε σκόνες για να υπάρξει καλή πρόσφυση μεταξύ των δύο.

Εφαρμογή ως υλικό χύτευσης σε καλούπια: Στο καλούπωμα χρησιμοποιούμε εύκαμπτα υλικά, όπως φύλλα νάιλον ή δοχεία από σιλικόνη. Η πλήρης ωρίμανση γίνεται σε 7 ημέρες ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά τη σκλήρυνση, ατέλειες μπορούν να τριφτούν με γυαλόχαρτο και να γυαλιστούν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	A – Ρητίνη B - Σκληρυντής
Απόχρωση	Διάφανο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	
Σχέση ανάμιξης	Προκαθορισμένη - 4 μέρη A : 1 μέρος B
Ειδικό βάρος μίγματος	1.05±0.05kg/L
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10 °C - +35 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	Περίπου 40-50 λεπτά 23 °C
Πλήρης ωρίμανση	7 μέρες - ανάλογα με το πάχος στρώσης του υλικού, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Παρατηρήσεις!

Δεν είναι κατάλληλο για απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (θαμπώνει).

Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους.

Μετά την ανάμιξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Κατανάλωση

Ως υλικό χύτευσης: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Ως επίστρωση ή βερνίκι: Περίπου 200gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Αποθήκευση

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Συσκευασία

Δοχείο 1kg (A: 0.65kg, B: 0.35kg) / Δοχείο 5kg (A: 3.2kg, B: 1.8kg)
Δοχείο 10kg (A: 6.4kg, B: 3.6kg)

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 1kg	E003
☐ 5kg	E004
☐ 10kg	E005

Σημείωση:

Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυούμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

Epoxy Floor Paint



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

EPOXY FLOOR PAINT – Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται ως επαλειφόμενη επίστρωση σε δάπεδα, με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές ή χημικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, καθώς και σε χαλύβδινες επιφάνειες. Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, νοσοκομεία, οινοποιεία, σφαγεία, γκαράζ, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του υποστρώματος: Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απόλυτα στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες και λίπη. Τυχόν ατέλειες (οπές, ρωγμές) θα πρέπει να επιδιορθώνονται.

Προετοιμασία του μίγματος

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β (σκληρυντής) στο δοχείο Α και αναδεύουμε για τουλάχιστον 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών. Η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης ανάμειξη των 2 συστατικών.

Εφαρμογή

Για Λεία επιφάνεια: Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό σε μία ή δυο στρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση (εάν είναι απαραίτητη ή επιθυμητή), ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη (εντός 24ώρων ωρών).

Για αντιολισθηρή επιφάνεια

Το υλικό εκχέεται στο ασταρωμένο δάπεδο και απλώνεται. Η νωπή επίστρωση περνιέται με ακιδωτό ρολό, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να εξαλειφθούν φυσαλίδες αέρα που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί. Ακολουθεί επίπαση (όσο είναι ακόμη νωπή η στρώση) με χαλαζιακή άμμο. Μετά από 24 ώρες, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με ηλεκτρική σκούπα και με μία δεύτερη και τελική επάλειψη της επιφάνειας, ολοκληρώνεται η εφαρμογή του αντιολισθηρού δαπέδου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Χημική βάση	Εποξειδική Ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες
Απόχρωση	Λευκό, Γκρι και σε άλλες αποχρώσεις-κατόπιν παραγγελίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	
Αναλογία ανάμειξης (Α:Β):	Προκαθορισμένη – 100:25 κατά βάρος
Ειδικό βάρος μίγματος	1.5±0.05kg/L
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10 °C - +35 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	Περίπου 40-50 λεπτά 23 °C
Βατότητα:	24 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος

Παρατηρήσεις!

Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Κατανάλωση

Λεία επιφάνεια: 250-300gr/m² ανά στρώση.

Αντιολισθηρή επιφάνεια: 400-600gr/m² ανά στρώση.

Αποθήκευση

18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Συσκευασία

Δοχείο 1kg (Α: 0.8kg, Β: 0.2kg) / Δοχείο 5kg (Α: 4kg, Β: 1kg)

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
☐ 1kg	E003
☐ 5kg	E004

Σημείωση:

Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης Εγγυούμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.



Acrylic Plaster Silicone

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Το **ALFALIQ ACRYLIC PLASTER SILICONE** είναι παχύρευστος, λευκός ή έγχρωμος παστώδης σιλικονούχος σοβάς με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα επιλεγμένης ποιότητας και ειδικά διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανή του συντελούν στη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας επιτυγχάνοντας ανάγλυφα εφέ. Εφαρμόζεται σε υφιστάμενη τοικοποιία, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, εμφανές μπετόν καθώς και σαν τελικό επίχρισμα σε εξωτερική θερμομόνωση (ALFA THERMOMONOSI). Προστατεύει και διακοσμεί την όψη των κτιρίων, καταργώντας την επιπρόσθετη ανάγκη βαφής τους.

Πλεονεκτήματα:

- ✓ Άριστη πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια.
- ✓ Άριστη εργασιμότητα.
- ✓ Εξαιρετική αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- ✓ Δεν ρηγματώνει
- ✓ Κατάλληλο για εσωτερική/εξωτερική χρήση.
- ✓ Υψηλή υδατοαπωθητικότητα και άριστη διαπνοή των δομικών στοιχείων.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία επιφάνειας: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, επίπεδο και καθαρό από σκόνης ή λάδια. Πριν την εφαρμογή του σοβά οι επιφάνειες συνίσταται να ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER (αστάρι με υψηλή αντοχή στα αλκάλια, σε λευκό ή έγχρωμο) ή με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απορροφητικών ή παλαιών σοβάδων. Για λείες μη απορροφητικές επιφάνειες χρησιμοποιούμε χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης ALFALIQ BETON RED PRIMER.

Συνθήκες: Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες +5 °C - +35 °C. Αποφεύγουμε την εφαρμογή σε υψηλές ηλιοφάνειες και θερμοκρασίες και σε ζεστό άνεμο.

Κατανάλωση: 2.5 - 3 kg/m² (αναλόγως κοκκομετρίας και επιφάνειας)

Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Εφαρμογή

Η επίστρωση του σοβά γίνεται αμέσως μετά το στέγνωμα της ασταρωμένης επιφάνειας (ιδανικά μετά από 24 ώρες). Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα, μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του υλικού/χρώματος. Η εφαρμογή γίνεται με μεταλλική σπάτουλα, προς μία κατεύθυνση, αρχίζοντας πρώτα από τα χαμηλότερα μέρη της τοικοποιίας. Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας γίνεται, εφόσον είναι ακόμα νωπή, με τριβίδι, πατώντας και πιέζοντάς την με συγκεκριμένες κινήσεις, (οριζόντιες ή κάθετες ή κυκλικές, κ.λπ). Η επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από έντονες καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, δυνατό αέρα, πολύ υψηλή θερμοκρασία) τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή του σοβά. Η τελική επιχρισμένη επιφάνεια δεν χρειάζεται βάψιμο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επαναβαφεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακρυλικά, ελαστομερή ή πλαστικά χρώματα αφού πρώτα ασταρωθεί η επιφάνεια με Alfaliq Primer.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	Πάστα
Κοκκομετρίες	$\leq 0.8 \text{ mm}$ (με γραφίτη για αποτέλεσμα γραφιάτου) $\leq 1 \text{ mm} / \leq 1.5 \text{ mm} / \leq 2 \text{ mm}$
Χρώμα	Λευκό ή έγχρωμο (κατόπιν παραγγελίας)
Φαινόμενο Βάρους ξηρού κονιάματος	$1.9 \pm 0.1 \text{ kg/l}$
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά	80-85%
Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης	18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.
Τοξικότητα / Ευλκεκτικότητα	ΟΧΙ
Σημείο Ανάφλεξης	Δεν υφίσταται ($> 65 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	
Σύσταση Μείγματος	Πυκνόρευστο
Θερμοκρασιακή τοποθέτησης	$+5 \text{ }^{\circ}\text{C} - +35 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Κατανάλωση	$2.5 - 3 \text{ kg/m}^2$ αναλόγως κοκκομετρίας
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΣΜΑΝΣΗ σύμφωνα με EN 15824 - Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά.	
Αντοχή στη Συγκόλληση - EN 1542	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Υδαταπορρόφηση - EN 1062-3	Class W3 ($w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$)
Υδατατμοπερατότητα - EN ISO 7789-2	Class V1, υψηλή ($S_d \leq 1.4 \text{ m}$)
Θερμική αγωγιμότητα - EN-1745	$\approx 0.7 \text{ W/m.K}$ - δεδομένη τιμή πίνακα
Αντίδραση στη φωτιά - EN-13501	A2-S1,d0 ¹ B-S1,d0 ²

¹ETICS με πετροβάμβακα

²ETICS με αφρώδες μονωτικό

ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Λευκό	 5kg	H005
	 25kg	H006

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONSLTD



UV Thermal Silicone Plus

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΣΟΒΑΣ

Το **ALFALIQ UV THERMAL Silicone plus** είναι σιλικονούχος, έτοιμος προς χρήση, παστώδης σοβάς. Τα επιλεγμένης ποιότητας και ειδικά διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανή του συντελούν στη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας. Διατίθεται σε τρεις κοκκομετρίες ανάλογα με το επιθυμητό τελικό φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, εμφανές μπετόν κτλ. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα σε εξωτερική θερμομόνωσης (ALFA THERMOMONOSI). Προστατεύει και διακοσμεί την όψη των κτιρίων, καταργώντας την επιπρόσθετη ανάγκη βαφής τους.

Πλεονεκτήματα:

- ✓ Άριστη πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια.
- ✓ Άριστη εργασιμότητα.
- ✓ Υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV
- ✓ Εξαιρετική αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- ✓ Δεν ρηγματώνει
- ✓ Κατάλληλο για εσωτερική/εξωτερική χρήση.
- ✓ Υψηλή υδατοαπωθητικότητα και άριστη διαπνοή των δομικών στοιχείων.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία επιφάνειας Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, επίπεδο και καθαρό από σκόνες ή λάδια. Πριν την εφαρμογή του σοβά οι επιφάνειες συνίσταται να ασταρώνονται με ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER (λευκό ή έγχρωμο αστάρι πρόσφυσης με υψηλή αντοχή στα αλκάλια) ή με μικρομοριακό αστάρι ALFALIQ PRIMER, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απορροφητικών ή παλαιών σοβάδων.

Συνθήκες: Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες +5 °C - +35 °C. Αποφεύγουμε την εφαρμογή σε υψηλές ηλιοφάνειες και θερμοκρασίες και σε ζεστό άνεμο.

Κατανάλωση: 2.5 - 3 kg/m² (αναλόγως κοκκομετρίας και επιφάνειας)

Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Εφαρμογή

Η επιστροφή του σοβά γίνεται αμέσως μετά το στέγνωμα της ασταρωμένης επιφάνειας (ιδανικά μετά από 24 ώρες). Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναδευτήρα, μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του υλικού. Η εφαρμογή γίνεται με μεταλλική σπάτουλα, προς μία κατεύθυνση, αρχίζοντας πρώτα από τα χαμηλότερα μέρη της τοικοποιίας. Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας γίνεται με τριβίδι, εφόσον είναι ακόμα νωπή, πατώντας και πιέζοντάς την με συγκεκριμένες κινήσεις, (οριζόντιες ή κάθετες ή κυκλικές, κ.λπ). Η επιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από έντονες καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, δυνατό αέρα, πολύ υψηλή θερμοκρασία) για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η τελική επιχρισμένη επιφάνεια δεν χρειάζεται βάψιμο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επαναβαφεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακρυλικά, ελαστομερή ή πλαστικά χρώματα αφού πρώτα ασταρωθεί η επιφάνεια με Alfaliq Primer.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνθήκες μετρήσεων 23 °C & 50%R.H.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τύπος	Πάστα
Κοκκομετρίες	$\leq 0.8 \text{ mm}$ (με γραφίτη για αποτέλεσμα γραφιάτου) $\leq 1 \text{ mm} / \leq 1.5 \text{ mm} / \leq 2 \text{ mm}$
Χρώμα	Λευκό ή έγχρωμο (κατόπιν παραγγελίας)
Φαινόμενο Βάρους ξηρού κονιάματος	$1.9 \pm 0.1 \text{ kg/lt}$
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά	80-85%
Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης	18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.
Τοξικότητα / Ευγλεκτικότητα	ΟΧΙ
Σημείο Ανάφλεξης	Δεν υφίσταται ($> 65 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	
Σύσταση Μείγματος	Πυκνόρευστο
Θερμοκρασιακή τοποθέτησης	$+5 \text{ }^{\circ}\text{C} - +35 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Κατανάλωση	$2.5 - 3 \text{ kg/m}^2$ αναλόγως κοκκομετρίας
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΣΜΑΝΣΗ σύμφωνα με EN 15824 - Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά	
Αντοχή στη Συγκόλληση - EN 1542	1.15 N/mm^2
Υδατοπορρόφηση - EN 1062-3	Class W3 ($w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$)
Υδατοαποπερατότητα - EN ISO 7783-2	Class V1, υψηλή ($S_d \leq 0.14 \text{ m}$)
Θερμική αγωγιμότητα - EN-1745	$\approx 0.7 \text{ W/m.K}$ - δεδομένη τιμή πίνακα
Αντίδραση στη φωτιά - EN-13501	A2-S1,d0 ¹ B-S1,d0 ²

¹ETICS με πετροβάμβακα

²ETICS με αφρώδες μονωτικό

ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΙΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Λευκό /	☐ 5kg	H002
Σιλικονούχο	☐ 25kg	H004

Σημείωση

Οι οδηγίες που δίδονται για τα προϊόντα μας είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και ελέγχους που έγιναν από διαπιστευμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια. Εγγυόμαστε την σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το έγγραφο, αποτελούν τη γνώμη της παραγωγού εταιρείας, που όμως μπορεί να μην ισχύουν για κάποιους. Οι χρήστες του προϊόντος έχουν την ευθύνη να ακολουθούν σωστές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας μας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την AVRAAM PITTAKIS & SONS LTD



Color & Plaster Primer

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER - λευκό ακρυλικό αστάρι νερού (που μπορεί να χρωματιστεί). Κατάλληλο για το αστάρωμα και την απομόνωση ρύπων και λεκέδων στη τοιχοποιία από υπολείμματα μούχλας, καπνιάς, καυσαερίων, νικοτίνης κ.α. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για μπογιά και παστώδη σοβά (λείο ή γραφιάτο). Εφαρμόζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες και βελτιώνει την εμφάνιση, τη καλυπτικότητα, τη πρόσφυση και την αντοχή του τελικού χρώματος και του σοβά.

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό από σκόνες, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Πιθανές φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το αστάρωμα της επιφάνειας με το ALFALIQ COLOR & PLASTER PRIMER.

Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία κτλ..

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Εργαλεία Εφαρμογής	Αναδεύστε καλά πριν την εφαρμογή. Ρολό ή βούρτσα
Χρόνος στεγνώματος	30-60min αναλόγως καιρικών συνθηκών και απορροφητικότητας
Ιξώδες	95±5 ΚΥ
pH	8.5-9
Χρόνος επικάλυψης με μπογιά ή παστώδη σοβά	4 – 6 ώρες, αναλόγως καιρικών συνθηκών
Κατανάλωση	8 - 10 m ² / L, χωρίς αραίωση, για μια στρώση, αναλόγως απορροφητικότητας της επιφάνειας
Συνθήκες	Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες +5 °C - +35 °C. Αποφεύγουμε την εφαρμογή σε υψηλές ηλιοφάνειες και θερμοκρασίες και σε ζεστό άνεμο

✓ Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

ΧΡΩΜΑ
Λευκό ή
Έγχρωμο

ΒΑΡΟΣ/ΣΥΣΚ.
☐ 1lt ☐ 10lt
☐ 5lt ☐ 15lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΙΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
P015 P017
P016 P018

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Ζ "Αστάρια", Τύπος Υ): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 15 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).



Τεχνική Στήριξη & Επικοινωνία
FreePhone: 8000 20 80

info@pittakis.com | T.23823577
www.pittakis.com | F.23825025